




MŰSZAKI ADATLAP

RASCOflex AY108

RASCOflex AY108 egy sokoldalú, környezetbarát, polyakrilát bázisú, modifikált kétkomponensű hézagkitöltő injektáló anyag.

ALKALMAZÁSA

RASCOflex AY108 az alap termék, alkalmas gyakorlatilag mindenféle vízszigetelési felhasználásra, legyen az falrepedések, munkahézagok utólagos szigetelése, vagy összefüggésben a RASCOtec injektálható rendszereivel, megelőző vízszigetelési megoldások.



TULAJDONSÁGOK

- Vegyileg stabil gél
- Nem okoz korróziót
- Minden helyzetre alkalmazható
- Jó fagyállóság
- Kiváló vegyi anyagokkal szembeni ellenállóság
- A repedések hézagok belső felületéhez nem tapad
- Nagyon gyorsan lép reakcióba és megújulón is gyorsan duzzad nedvesség hatására
- Nedvesség ellen, vízzel telített repedések és munkahézagok szigetelésére

MŰSZAKI / FIZIKAI ADATOK

	A-koncentrátum	A-katalizátor	B-koncentrátum	B-por
Fizikai állapot	folyadék	folyadék	folyadék	por
Az anyag színe	bibor	bibor	transzparens	fehér
Csomagolás	kanna	palack	kanna	doboz
Csomagolási mennyiség	23,68 liter	1,32 liter	5 liter	500 g
Csomagolás színe	fekete	transzparens	fehér	fehér
Csomagolás jelző színe	fekete			
Viszkózitás 20°C-on	13 mPas			
Felhasználáskori hőmérséklet	+3° C-tól + 60° C-ig (egészen -5° C-ig, de jégmentes hézagba, repedésbe)			
Nyomószilárdság	ca. 0,16 N/mm ²			
Duzzadás mértéke	ca. 30 %			
A keverék pH értéke	ca. 7,5 bis 12,0 -ig a lúgos betonnal reakcióba lépést követően			
A polimerizáció kezdete 20°C-on	ca. 2 - 3 perc			
Eltarthatóság	12 hónap eredeti csomagolásban +5°C és +25°C között, fénytől védett helyen			
Veszélyességi osztály	nem veszélyes	nem veszélyes	nem veszélyes	5.1

ALKALMAZÁS

Az „A” jelű komponens keverése

Öntse az „A” jelű katalizátort az injektáló gép „A” jelű kannájába. Adja hozzá az „A” jelű koncentrátumot és alaposan keverje össze, a keveréshez ajánlott keverőfejes fúrógép használata. A készre kevert „A” jelű komponens a raktározási hőmérséklettől függően kb. 2 napig tárolható.

A „B” jelű komponens keverése

Először öntsön kb. 5 liter vizet a „B” mix feliratú keverőtartályba. Oldja fel a vízben a „B” jelű port keveréssel vagy erőteljes rázással. A por teljes feloldódása után adja hozzá a „B” jelű koncentrátumot. Ezután töltsön fel vízzel a tartályt a 25 literes jelölésig, és még egyszer keverje fel alaposan. Használjon ehhez is keverőszáras fúrógépet. A kész „B” jelű komponens most töltsön az injektáló gép „B” jelű tartályába. A keverék, a raktározási hőmérséklettől függően, 2 – 5 napig tárolható. A fent leírtak szerint elkészített „A” és „B” jelű komponens 1:1 (térfogat) arányban kell injektálni.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A különböző tartályokat és keverő származásokat szigorúan meg kell különböztetni „A” és „B” jel szerint és mindig csak a hasonló komponenshez lehet felhasználni. A RASCOflex AY-RE lassító és a RASCOflex AY-AC gyorsító adalékokat csak az „A” komponenshez lehet hozzáadni. Alapos elkeverésükhöz használja az „A” komponens keveréséhez használt keverőfejet. Gyorsítót tartalmazó anyaghoz nem szabad lassító, lassítót tartalmazó gyorsító adalékot adni. Különös figyelmet igényel, ha erősen lassított kötésű anyagra van szükség, mert a túlzott mennyiségű RASCOflex AY-RE lassító adalék megakadályozhatja a teljes polimerizációt. 60 perces lassítás még lehetséges.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Megfelelő védőruházat, védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott. Tartson készenlétben egy szem kiöblítésére szolgáló vizes palackot. További részleteket a biztonsági adatlapon találhat.

SZÁLLÍTÁS

RASCOflex AY108 50 liter
RASCOflex AY108 20 liter



cikkszám: 1401.2111.001
cikkszám: 1401.2111.002

50 literes szettekben
20 literes szettekben

Kiegészítő anyagok

RASCOflex AY-RE lassító adalék
RASCOflex AY-AC accelerator



cikkszám: 1101.3011.005
cikkszám: 1101.3021.010

5 literes kannában
10 literes kannában

Injektáló gép, felszerelés és kiegészítők rendelésre kaphatók

Termékeink használatával és beépítésével kapcsolatos leírások jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak. A termékek használata ill. beszerelése során az adott helyszín speciális körülményeinek megfelelően kell eljárni. A legaktuálisabb műszaki adatlap letölthető a www.rascor.com oldalról.

Rascor International Ltd.
Gewerbestrasse 4
CH-8162 Steinmaur / Switzerland
Phone: +41 (0) 44 857 11 11
Fax: +41 (0) 44 857 11 00
info@rascor.com
www.rascor.com



Magyarországon forgalmazza

BITIMPEX 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
évesítve 2003

1116 Budapest Építész u. 8-12.
Tel + Fax +36-1-3622473
szigeteles@bitimpex.hu
www.bitimpex.hu

Műszaki adatlap, 24.09.2009 rf