

# VULKEM<sup>®</sup> QUICK Coloured Topcoat

Dátum: 2010.08.10.  
Terméklap: W01201GB07  
Oldal: 1 / 2

## SZINEZETT VÉDŐBEVONAT A VULKEM<sup>®</sup> QUICK RENDSZERHEZ

### Legfontosabb tulajdonságok

Könnyű alkalmazás  
Rugalmas  
Rövid kötési idő  
Időjárás álló  
Többféle színben kapható

### TERMÉKINFORMÁCIÓ

#### A termék leírása

A Vulkem<sup>®</sup> Quick színezhető bevonat alacsony viszkozitású, rugalmas, UV-álló, 2 komponensű metil-metakriliát (MMA) alapú reaktív gyanta. A kötés beindításához adja hozzá a Vulkem<sup>®</sup> Quick katalizátort.

#### Felhasználás

A Vulkem<sup>®</sup> Quick színezhető bevonat a Vulkem<sup>®</sup> Quick rendszerek záró-védő rétegeként használható.

#### Csomagolás

20 kg-os vödör

#### Eltarthatóság

Eredeti csomagolásban hűvös és száraz helyen 6 hónapig eltartható. Az ideális tárolási hőmérséklet 15 - 20 °C-ig. Felhívjuk figyelmét, hogy objektív összehasonlítás más adatokkal csak akkor lehetséges, ha azonosak a paraméterek.

### MŰSZAKI INFORMÁCIÓ

#### Műszaki jellemzők (folyékony állapot)

Sűrűség (ISO 2811), 25°C -on	1,10 g/ml
Viszkozitás (DIN 53018), 25°C-on	190 – 270 mPa * s
Fazékidő/bedolgozhatóság 20°C-	15 perc
Kötésidő 25°C-on	60 perc
Következő réteg felhordható	90 perc
Gyulladáspon (ISO 1516)	+11,5 °C
Standard színek RAL:	1015, 7035, 7040, 9010

Kérésre további színekből is lehet választani.

#### Műszaki jellemzők (megkötött állapotban)

Szakítószilárdság (ISO 527)	7,9 MPa
Nyúlás (ISO 527)	110%
Rugalmassági együttható (ISO 527)	270 MPa

### Használati utasítás

#### Felületelőkészítés

A Vulkem<sup>®</sup> Quick szigetelő membrán, amire a bevonat kerül, legyen száraz, por- és zsírmentes.

#### Keverés

A Vulkem<sup>®</sup> Quick színezhető bevonatot rázza fel a használat előtt, hogy a paraffin egyenletesen elkeveredjen. A rövid kötési idő miatt mindig csak kis mennyiségű anyagot keverjen össze a katalizátorral. A katalizátorral kevert anyag mennyisége a felület méretétől, az alkalmazási körülményektől, míg a felhasznált katalizátor mennyisége a környezeti hőmérséklettől függ.

Katalizátor táblázat 10 liter Vulkem<sup>®</sup> Quick színezhető bevonathoz

30°C-on	80 g vagy 120 ml katalizátor
20°C-on	100 g vagy 150 ml katalizátor
10°C-on	200 g vagy 300 ml katalizátor
0°C-on	300 g vagy 450 ml katalizátor
-10°C-on	500 g vagy 750 ml katalizátor

Magyarországon forgalmazza:

## Alkalmazás

A katalizátor hozzáadását és elkeverését követően azonnal öntse rá a Vulkem® Quick szigetelő membránra a bevonat anyagát lehetőleg csíkokban, majd kenje el egy festőhengerrel.

Anyagszükséglet:

0,5 - 0,7 kg/m<sup>2</sup>, attól függően, hogy egyszínű, egyöntetű színezést készít, vagy színes aggregátszórt felületet készít.

25°C környezeti hőmérséklet felett és ahol közvetlen napsugárzásnak kitett munkaterületen kell dolgozni, várja meg, amíg árnyékba kerül a terület vagy árnyékolja le a felületet még a felhordást megelőzően.

## Munkavédelmi előírások

Olvassa el a termék műszaki és biztonsági adatlapját.

Magyarországon forgalmazza:

## BITIMPEX

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
alapítva 2003



1116 Budapest Építész u. 8-12.

Mobil: +36-30-951-9262

Tel+Fax: +36-1-3622473

E-mail: szigeteles@bitimpex.hu

[www.bitimpex.hu](http://www.bitimpex.hu)

## Műszaki segítségnyújtás

A gyártó magyarországi képviselője:

Bitimpex Kft.

1116 Budapest,

Építész u. 8-12.,

tel.: 06-1-362-2473.

[bitimpex@bitimpex.hu](mailto:bitimpex@bitimpex.hu)

[www.bitimpex.hu](http://www.bitimpex.hu)

## GARANCIA

A RPM Belgium Group, mint gyártó szavatolja termékei megfelelő minőségét és minden, hibásnak bizonyult terméket kicserél, de az anyag elszíneződésére nem vállal garanciát.

A RPM Belgium Group meggyőződése, hogy az itt leírt információk pontosak és a valóságnak megfelelnek.